


Sikaflex 265 Dicht- und Klebstoff, schwarz, 300 ml Kartusche



Artikel-Nr.
671420500008

EAN
None

Gewicht in kg
0,36

Zolltarifnummer
32141010

Produktdetails

Sikaflex®-265 ist ein elastischer, einkomponenten Klebstoff zum Verkleben und Abfugen von Scheiben an Nutzfahrzeugen. Aufgrund der hervorragenden Witterungsbeständigkeit eignet sich das Produkt besonders für Außenfugen. Sikaflex®-265 kann schwarzprimerlos verwendet werden.

Sikaflex®-265 kann mit dem Boostersystem beschleunigt werden.

Basis	1-K Polyurethan
-------	-----------------

Farbe	schwarz
-------	---------

Gebinde	Kartusche
---------	-----------

Hautbildungszeit	45 min
------------------	--------

Hersteller / Marke	Sika
--------------------	------

Inhalt	300 ml
--------	--------

Reißdehnung	450 %
-------------	-------

Shore A-Härte	45
---------------	----

Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
-------------------------	-------------------

Montageanweisung

Sikaflex®-265 kann zwischen 10 °C und 35 °C verarbeitet werden (Umgebung und Produkt). Änderungen in der Reaktivität und den Applikationseigenschaften müssen berücksichtigt werden. Die optimale Temperatur für Untergrund und Klebstoff liegt zwischen 15 °C und 25 °C.

Vorteile

- Geeignet zum Verkleben und Abdichten
 - Geprüft nach EN45545-2 R1/R7 HL3
 - Gute Witterungsbeständigkeit
 - Lösemittelfrei
 - Geruchsarm
 - Sehr gute Verarbeitungs- und Abglätteigenschaften

Hinweise

Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Staub und Verunreinigungen sein. Die Oberflächenvorbehandlung hängt von der spezifischen Beschaffenheit des Untergrundes ab und ist entscheidend für eine dauerhafte Verbindung. Hinweise zur Untergrundvorbehandlung sind in der aktuellen Sika® Vorbehandlungstabelle zu finden. Die dort enthaltenen Informationen basieren auf Erfahrungen und müssen in jedem Fall durch Vorversuche mit Originalmaterialien überprüft werden.

Anwendung

Sikaflex®-265 wurde für die Scheibenverklebung in der Fahrzeugfertigung sowie für den Reparaturmarkt entwickelt. Aufgrund der guten Abglätteigenschaften und Witterungsstabilität eignet sich das Produkt für Außenfugen. Herstellerempfehlungen beachten bevor Sikaflex®-265 auf spannungsrissegefährdeten Materialien verwendet wird. Vorversuche müssen mit Originalmaterialien durchgeführt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.